

## DĄB LAGER PICCOLO

# P U R E

—line—



Nazwa dostawcy	<b>Barlinek S.A.</b>
Indeks produktu	<b>BC8-DBE1-OLE-XXZ-D14130-I</b>
Numer katalogowy produktu	<b>1WG000611</b>
Kod EAN	<b>5906737961322 (PL), 4823062615199 (UA)</b>

### MATERIAŁ/ BUDOWA

Budowa deski	Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.
Wygląd powierzchni	Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Vintage
Wykończenie powierzchni	Wykończenie warstwy wierzchniej olejem utwardzonym UV
System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi)	Krawędź poprzeczna - Barlock 5Gc system, wkładka zamka czołowego - HDF

### CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej	Drewno dębowe o barwie żółtobrązowej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się dużą zmiennością usłojenia i kolorystyki dęba. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia czterostronnie fazowana, strukturyzowana poprzez szczotkowanie.
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru - wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534)	Średnia twardość - 37 MPA

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI	
Wymiary pojedynczej deski (mm)	Tolerancje
Grubość: 14	Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2\text{mm}$
Długość: 2200	+/-0,1%
Szerokość: 130	+/- 0,2mm

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647	
Warstwa wierzchnia	2,5 mm
Warstwa środkowa	9,5 mm
Warstwa spodnia	2,0 mm

OPAKOWANIE	
Ilość szt. desek w paczce	7szt. x 2200mm v 6szt. x 2200mm + 2szt. x 1092mm v 6szt. x 2200mm + 1szt. x 2172mm
Paczka	2,0 m <sup>2</sup> / op., 49 op./paleta = 98 m <sup>2</sup>

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA	
Wilgotność deski	7% +/- 2%
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu
Gwarancja	20 lat

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*	
Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	Klasa Vintage
Sęki zdrowe	Dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne wrośnięte, skrzydlate do 40mm x 100mm, spękane do średnicy 85mm
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne o średnicy do 40mm
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Dowolna, rustykalna
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Błyszcz	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel	Dopuszczalny bez ograniczeń
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne o szerokości do 8mm i długości do 600mm
Biodegradacja (sinizna/zółte plamy)	Niedopuszczalna
*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szcztokowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.	

### PIELĘGNACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ OLEJEM UV

<b>MYDŁO DO PODŁÓG POKRYTYCH OLEJEM UV -</b> Mydło do bieżącej pielęgnacji podłogi	<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> skoncentrowany środek do mycia podłogi z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. <b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń np. mebli. <ul style="list-style-type: none"> <li>wydajność ok. 500m<sup>2</sup> /1 L</li> </ul>
<b>INTENSYWNY ZMYWACZ DO PODŁÓG POKRYTYCH OLEJEM UV -</b> Środek do okresowego, gruntownego czyszczenia podłogi.	<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Do intensywnego, gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem lub woskiem. <b>ZASTOSOWANIE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wydajność ok. 100m<sup>2</sup>/1 L</li> </ul> <b>WAŻNE:</b> <b>PO CAŁKOWITYM WYSCHNIĘCIU CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI, NA PODŁOGĘ KONIECZNIE NANIĘŚĆ OLEJ PIELĘGNACYJNY. OLEJ MOŻE BYĆ STOSOWANYM MIEJSCOWO LUB NA CAŁEJ POWIERZCHNI</b>
<b>OLEJ PIELĘGNACYJNY DO PODŁÓG POKRYTYCH OLEJEM UV –</b> okresowa pielęgnacja podłogi	<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> olej do okresowej pielęgnacji podłogi drewnianej <b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń np. mebli. <ul style="list-style-type: none"> <li>Wydajność ok. 35m<sup>2</sup>/ 1L</li> </ul> <b>WAŻNE:</b> <b>ZALECANY DO ZASTOSOWANIA ZARAZ PO UŁOŻENIU PODŁOGI</b>

### ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI \*\*

	Mydło podłogowe	Olej Pielęgnacyjny **	Intensywny Zmywacz
	Czyszczenie bieżące	Olejowanie okresowe	Czyszczenie okresowe
Stopień natężenia ruchu			
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Co 12 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Co 6 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	Co 3 do 6 miesięcy	Według oceny wizualnej

**WAŻNE:**

**Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.**

\* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg olejowanych olejami UV innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach barwionych i bezbarwnych oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu

gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć.

\*\* Zalecana pierwsza pielęgnacja zaraz po ułożeniu podłogi. Kolejne wg. informacji w tabeli.

Częstotliwość olejowania olejem pielęgnacyjnym zmniejsza się po około dwóch, trzech latach wykonywania olejowania podłogi. Olej znajdujący się w porach drewna nie pozwala na dalsze jego wnikanie w głąb i kolejne olejowania podłogi następują w okresie ok. 24 miesięcy.

Data utworzenia karty - 29.11.2018