


# STARFLOOR CLICK SOLID 55

## KARTA TECHNICZNA

Certyfikaty i klasyfikacja	Normy	Starfloor Click Solid 55
Rodzaj pokrycia podłogowego	PN-EN ISO 10582	Heterogeniczne kompaktowe elastyczne pokrycia podłogowe
Klasyfikacja	PN-EN ISO 10874	Domowa: 23 Komercyjna: 33
Charakterystyka techniczna		
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	5,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	0,55 mm
Waga całkowita	PN-EN ISO 23997	8850 g/m <sup>2</sup>
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	PN-EN ISO 10582	Typ I
Wymiary	PN-EN ISO 24342	Panele 121,1 x 19,05 cm = 7 szt./opak. = 1,61 m <sup>2</sup> /opak. 149,1 x 24,05 cm = 4 szt./opak. = 1,43 m <sup>2</sup> /opak. Płytki 60,1x32,38 cm = 8 szt./opak. = 1,56m <sup>2</sup> /opak. 99,1x49,05 cm = 3 szt./opak. = 1,46 m <sup>2</sup> /opak.
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)	-	Topcoat PU
Druk cyfrowy wysokiej rozdzielczości	-	Tak, wybrane wzory
EIR - struktura synchroniczna	-	Tak, wybrane wzory
Parametry techniczne		
Standardowa wartość stabilności wymiarowej	PN-EN ISO 23999	≤ 0,15%
Średnia zmierzona wartość stabilności wymiarowej	PN-EN ISO 23999	0,10%
Zwijanie pod wpływem ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 1 mm
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	Bfl-s1 ułożone luźno na podłożu betonowym
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Oddziaływanie nóg mebli	PN-EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kótek krzesel	PN-EN ISO 4918 – PN-EN 425	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków uderzeniowych	PN-EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	PN-EN ISO 31-074	Klasa C (Ln,e,w < 85 dB)
Opór cieplny	PN-EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Odporność na światło	PN-EN ISO 105-B02 (metoda 3a)	≥ 6
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Nie dotyczy (0)
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 w zależności od struktury μ ≥ 0,30
Odporność na rozrywanie	PN-EN ISO 24345	≥ 50 N / 50 mm
Ogrzewanie podłogowe	-	Tak – maks. 27°C
Zrównoważony rozwój i ekologia		
Emisja LZO	PN-EN ISO 16000-9	≤ 10μg/m <sup>3</sup>
Surowce z recyklingu	-	35%
Nadaje się do recyklingu	-	100%
Plastyfikatory	-	Wolne od ftalanów
Znakowanie CE		
Numer DoP	-	Nr 0197- 0010-DoP-2021-02
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 w sprawie znakowania CE, deklaracja właściwości użytkowych Nr 0197- 0010-DoP-2021-02 jest dostępna w naszej witrynie internetowej <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>		TARYFA CELNA: 4820 5000 00
Należy przestrzegać instrukcji firmy Tarkett dotyczących montażu, czyszczenia i konserwacji. Z firmą Tarkett można skontaktować się, korzystając z adresu podanego w niniejszej instrukcji.		



Klasyfikacja europejska PN-EN ISO 10582: 2018