

ICONIK 260D

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu	EN ISO 26986	Spienione (amortyzujące) pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu)
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	22
Zawartość spoiwa	ISO 11638	Typ I
Informacje produktowe		
Grubość całkowita	ISO 24346	2.6 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,22 mm
Waga całkowita	ISO 23997	1475 g/m²
Szerokość rolki	EN ISO 24341	4 /2 /3 m
Długość rolki		30 m
Oznakowanie CE		
Deklaracja Właściwości Użytkowych	EN 14041	0132-0075-DOP-2020-01
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Bfl-s1
Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0,30 (DS) R 9 / R 10 * (zależnie od struktury)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Opór cieplny (m²•K/W)	ISO 10456 / EN 12524-1	0,04
Zawartość pentachlorofenolu		< 5 ppm
Emisja formaldehydu	EN 717-1	E1
Parametry techniczne		
Redukcja dźwięków uderzeniowych - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Wgniecenie reszkowe	ISO 24343-1	0.17 (najlepsza zmierzona wartość)
Odporność chemiczna	ISO 26987	Brak wpływu
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Stabilność wymiarowa	ISO 23999	≤ 0,20 %
Zrównoważony rozwój i zdrowie		
Recyklingowalny		Tak
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Zawartość ftalanów		Wolne od ftalanów
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m³)
Informacje dodatkowe		
Gwarancja użytek domowy (lata)		10
Zabezpieczenie powierzchni		Extreme Protection

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w celu dalszej poprawy produktu (2019-11).



*TVOC AT 28 DAYS

Mimo najwyższej staranności, podane informacje mogą podlegać modyfikacjom o charakterze technicznym. Tarkett zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich specyfikacji technicznych, kolorów i materiałów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.