


KARTA TECHNICZNA

LISTWA NAROŻNA ANTRACYT 50X50X2400



BUDOWA

Skład desek kompozytowych systemu WINFLOOR [% masy]

mączka drzewna z płyt MDF -	39%
polichlorek winylu PCV -	50%
dodatki: chlorowany polietylen, modyfikator pływnięcia, stabilizator termiczny, lubrykant oraz barwniki -	11%

GĘSTOŚĆ, MASA LINIOWA

Gęstość tworzywa:	1,35 g/cm³	± 10%
Masa w odniesieniu do długości:	1810 g/mb	± 10%

WYMIARY

LISTWA NAROŻNA ANTRACYT 50X50X2400			Grubość	Szerokość	Długość	UWAGI
Kolor	Symbol	EAN	[mm]	[mm]	[mm]	tolerancja
ANTRACYT	LW/AN 2400	5901669813558	50	50	2400	