

WENINGER Sp. z o.o.

Ul. Rybnicka 81

44-350 Gorzyce

NIP: 647-258-77-48

**Karta techniczna podłóg laminowanych z kolekcji AC5, 8mm, 4V
1286 x 192 mm, struktura synchroniczna**

Sygnatura certyfikatu CE : 14

DOP (deklaracja właściwości użytkowych): 043/RPC/2014

Parametry	WENINGER
- grubość podłogi drewnopochodnej	8 mm
- certyfikat PEFC	Tak
- montaż / zamek	Typ 5 G
- oporność cieplna	0,07 m*K/W
- odporność na ścieranie EN 13329	> 6000
- klasa odporności na ścieranie EN 13329	AC5
- odporność na uderzenia EN 13329	IC3
- antypoślizgowość EN 13893	DS ≥ 0,3
- emisja formaldehydu EN 717 -2	E1
- klasyfikacja palności EN 14041 / EN 13501-1	Cfl-s1
- pęcznienie pod wpływem wilgoci EN 13329	≤ 15%
- odporność na żar papierosów EN 438-2-18	4
- odporność na zaplamienia chemiczne EN 438	Gr. 3 : 4
- zawartość pięćchlorofenolu	PCP < 5 ppm
- oznakowanie bezpieczeństwa zdrowotnego	Class A+
- klasa użyteczności EN 13329	33
- gwarancja użytkowania w pom. mieszkalnych	25
- gwarancja użytkowania w warunkach komercyjnych	3