vitalitylungo

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

VITALITY

LUNGO

WYMIARY

FORMAT	
Długość	2050 mm
Szerokość	240 mm
Liczba paneli/opakowanie	7
m²/opakowanie	3.444
Fugi	4V Lacquered
Grubość	8,0 mm
Pióro i wpust	Uniclic

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOSCI WG STANDARDOW	
Klasa użyteczności	EN 13329		Klasa	21-22-23/31-32
Oznaczenie CE	EN 14041			
Gwarancja	mieszkaniowy	Patrz warunki gwarancji	20 LATA	
	handlowy	Patrz warunki gwarancji	7 LATA	

DANE OGÓLNE (ZGODNIE Z NORMĄ EN 13329)

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW
Odporność na ścieranie	EN 13329		≥ 4000 cykli	≥ 4000 cykli
Klasa odporności na ścieranie	EN 13329		AC4	AC4
Odporność na uderzenia	EN 13329	mała kulka	≥ 12 N	≥ 12 N
		duża kulka	≥ 750mm	≥ 750mm
Odporność na zarysowania	EN 438-2, 25		Obciążenie ≥ 3N	Obciążenie ≥ 3N
Efekt krzeseł z kółkami	ISO 4918 (+podkładzie)	Type W (EN 12529)	25000 cykli	Bez zmian
pęcznienie	ISO 24336	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%	≤ 18%
siła blokowania	ISO 24334	Fl0,2 długi bok		≥ 1 kN/m
		Fmax długi bok	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fs0,2 krótki bok	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax krótki bok		≥ 2 kN/m
Efekt nóżki meblowej	EN 424		Bez widocznych uszkodzeń przy teście z stopą typu 0	Bez widocznych uszkodzeń
Odporność na zaplamienia	EN 438	Grupa 1 i 2 Grupa 3	Klasa 5 Klasa 4	Klasa 5 Klasa 4
Odporność na światło	EN ISO 4892 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Szara skala wzorcowa	Klasa ≥ 4	Klasa 4

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOSCI WG STANDARDOW
Emisja formaldehydu	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Właściwości antystatyczne	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa		Cfl-s1
Oporność cieplna	EN 12996:2001	m²K/W		0,051 m²K/W
Antypoślizgowość	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30

23

32

EN14041: 2004/AC:2006
Laminate floor coverings EN13329:2006+A1