

TURBO

Proces Produkcji	Tufted	ISO 2424
Podział	5/32" Loop	
Skład stos	100% PP	ISO 2424
Rodzaj spodu	Woven PP	ISO 2424
Spód	AB + Felt	ISO 2424
Szerokość	400 cm, 500 cm	± 1% EN 986
Waga runa	ca. 370 gr/m ²	ISO 8543
Waga całkowita	AB : ca. 1403 gr/m ² Felt : ca. 1425 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Wysokość runa	ca. 4,0 mm	ISO 1765
Wysokość całkowita	AB : ca. 6,0 mm Felt : ca. 6,5 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Ilość włókien	ca. 93.500 /m ²	+ 10% / -7,5% ISO 1763
Palność	AB : Cfl-S1 verlijmd Felt : Efl	EN 13501-1
Odporność na światło	≥ 5	105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4	105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4	105-E01
Odporność termiczna	0,120 m ² K/W	ISO 8302
Izolacja akustyczna	10,0 dB	ISO 10140
GuT Nr.	AB : 89ECF791 Felt : 25FD25DE	

Symbole podłogowe AB



Symbole podłogowe Felt



Certyfikaty

