

DĄB DELICIOUS GRANDE

P U R E
—line—



Nazwa dostawcy	Barlinek S.A.
Indeks produktu	BC1-DBE1-OLE-XXF-D14180-F
Numer katalogowy produktu	1WG000282
Kod EAN	5906737956922 (PL), 4823062618060 (UA)

MATERIAŁ/ BUDOWA

Budowa deski	Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.
Wygląd powierzchni	Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Family
Wykończenie powierzchni	Wykończenie warstwy wierzchniej olejem utwardzanym UV
System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi)	Krawędź poprzeczna - Barlock 5Gc system, wkładka zamka czołowego - sklejka

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej	Drewno dębowe o barwie żółto-brązowej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się zmiennością usłojenia i zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia czterostronnie fazowana.
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534)	Średnia twardość - 37 MPA

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI	
Wymiary pojedynczej deski (mm)	Tolerancje
Grubość: 14	Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2\text{mm}$
Długość: 2200	+/-0,1%
Szerokość: 180	+/- 0,2mm

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647	
Warstwa wierzchnia	2,5 mm
Warstwa środkowa	9,5 mm
Warstwa spodnia	2,0 mm

OPAKOWANIE	
Ilość szt. desek w paczce	7szt. x 2200mm v 6szt. x 2200mm + 2szt. x 1092mm v 6szt. x 2200mm + 1szt. x 2172mm
Paczka	2,77 m ² / op., 40 op./paleta = 110,8 m ²

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA	
Wilgotność deski	7% +/- 2%
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu
Gwarancja	20 lat

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*	
Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	Klasa Family
Sęki zdrowe	Dopuszczalne o średnicy do 35mm
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne o średnicy do 25mm
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne o średnicy do 20mm
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Zróżnicowana w ramach gatunku
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Błyszcz	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel	Dopuszczalny na krawędzi
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne o szerokości do 4mm i długości do 200mm
Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)	Niedopuszczalna

*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szcztokowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

PIELĘGNACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ OLEJEM UV

MYDŁO DO PODŁÓG POKRYTYCH OLEJEM UV - Mydło do bieżącej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń np. mebli. <ul style="list-style-type: none"> • wydajność ok. 500m² /1 L
INTENSYWNY ZMYWACZ DO PODŁÓG POKRYTYCH OLEJEM UV - Środek do okresowego, gruntownego czyszczenia podłogi.	WŁAŚCIWOŚCI: Do intensywnego, gruntownego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem lub woskiem. ZASTOSOWANIE: <ul style="list-style-type: none"> • Wydajność ok. 100m²/1 L WAŻNE: PO CAŁKOWITYM WYSCHNIĘCIU CZYSZCZONEJ POWIERZCHNI, NA PODŁOGĘ KONIECZNIE NANIĘĆ OLEJ PIELĘGNACYJNY. OLEJ MOŻE BYĆ STOSOWANYM MIEJSCOWO LUB NA CAŁEJ POWIERZCHNI
OLEJ PIELĘGNACYJNY DO PODŁÓG POKRYTYCH OLEJEM UV – okresowa pielęgnacja podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: olej do okresowej pielęgnacji podłogi drewnianej ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń np. mebli. <ul style="list-style-type: none"> • Wydajność ok. 35m²/ 1L WAŻNE: ZALECANY DO ZASTOSOWANIA ZARAZ PO UŁOŻENIU PODŁOGI

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI**

	Mydło podłogowe	Olej Pielęgnacyjny **	Intensywny Zmywacz
	Czyszczenie bieżące	Olejowanie okresowe	Czyszczenie okresowe
Stopień natężenia ruchu			
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Co 12 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Co 6 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	Co 3 do 6 miesięcy	Według oceny wizualnej

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg olejowanych olejami UV innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach barwionych i bezbarwnych oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu

gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć.

**** Zalecana pierwsza pielęgnacja zaraz po ułożeniu podłogi. Kolejne wg. informacji w tabeli.**

Częstotliwość olejowania olejem pielęgnacyjnym zmniejsza się po około dwóch, trzech latach wykonywania olejowania podłogi. Olej znajdujący się w porach drewna nie pozwala na dalsze jego wnikanie w głąb i kolejne olejowania podłogi następują w okresie ok. 24 miesięcy.

Data utworzenia karty - 29.11.2018